



## Śnieżka NA ZACIEKI I PLAMY

FARBA AKRYLOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW

Atest PZH: HK/B/0034/01/2006  
NORMA ZN-SN-002:2008

Aprobata ITB AT-15-5873/2003

- izoluje wszelkie plamy i zabrudzenia
- doskonałe krycie
- bardzo dobrze przyczepna do podłoża
- dodatkowo zabezpiecza przed zagrzybieniem
- zapewnia „oddychanie ścian”

Farba akrylowa **ŚNIEŻKA ZACIEKI-PLAMY** przeznaczona jest do malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych itp. Ze względu na swoje właściwości zalecana jest szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju oraz innych tłuszczach. Stosowana jest jako farba podkładowa (izolująca i wzmacniająca podłoże). Farba na zacieki i plamy doskonale nadaje się do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci tj. łazienki, kuchnie, pralnie i pływalnie.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU					
gęstość, najwyżej		[g/cm <sup>3</sup> ]	1,6		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 65±5% stopień 3, najwyżej		[h]	1,0		
krycie jakościowe		[l]	II		
wygląd powłoki		biała, matowa			
SPOSÓB STOSOWANIA					
pr zg oto wa nie po dło ża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu</li> <li>• świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po upływie miesiąca od momentu ich położenia</li> <li>• szorstki tynk cementowo-wapienny zaleca się wygładzić szpachlówką np. <b>ACRYL PUTZ FINISZ</b></li> <li>• nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową <b>ACRYL PUTZ FINISZ</b> spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową <b>ACRYL PUTZ FLEX</b> lub w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową <b>ACRYL PUTZ START</b> i pomalować emulsją podkładową <b>MAGNAT GRUNT</b> lub <b>ŚNIEŻKA GRUNT</b>.</li> <li>• plamy po zaciekach wodnych osuszyć, po sadzy – usunąć cząstki niezwiązane z podłożem, po tłuszczach i nikotynie- malować bezpośrednio</li> <li>• miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów</li> </ul>				
pr zg oto wa nie wy rob u	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przed użyciem farbę dokładnie wymieszać</li> <li>• nie mieszać z wapnem oraz z innymi wyrobami wodnymi (farby emulsyjne)</li> </ul>				
ma lo wa nie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prace malarskie wykonywać przy temp. podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C</li> <li>• jako podkład- do malowania pierwszej warstwy wyrób rozcieńczyć max. 10% rozcieńczalnikiem bezaromatycznym,</li> <li>• drugą warstwę nawierzchniową nanieść farbą w postaci handlowej po około 4 godz. w temp. +20°C, niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia w związku z czym zaleca się malować drugą warstwę w następnym dniu.</li> <li>• przy zamalowywaniu plam nanieść na nie farbę tak jak w przypadku nowych podłoży, następnie całość można pomalować farbą emulsyjną.</li> <li>• malować pędzlem lub wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym</li> <li>• narzędzia użyte do malowania umyć rozcieńczalnikiem bezaromatycznym</li> </ul>				
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	2
natrysk pneumatyczny	nie stosuje się				
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

**OKRES GWARANCJI:** 24 miesiące od daty produkcji

**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 400 ml, 1l 5l i 10l

**WYDAJNOŚĆ:** do 9m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu w zależności od rodzaju podłoża i sposobu nakładania

**DOSTĘPNE KOLORY:** biały, farbę można barwić na dowolny kolor uniwersalną pastą koloryzującą **COLOREX**

natrysk wykonany na urządzeniach firmy GRACO, model 395 ST PRO

## FARBY EMULSYJNE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU

Farba wykonana na żywicy PLIOWAY®  
PLIOWAY® - zastrzeżona nazwa handlowa Firmy Eliokem, Francja

### WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ

*Produkt łatwo palny ; zawiera benzynę ciężką traktowana wodorem ; chronić przed dziećmi; nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie poknięcia natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietę; stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, po zakończeniu prac wietrzyć do zaniku zapachu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.*